

TEXTURFLEX - 155000
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Tinta texturada flexível, de elevada qualidade, baseada numa dispersão aquosa de polímeros 100% acrílicos, pigmentos e cargas rigorosamente seleccionadas.

SEGMENTO DE MERCADO

Tinta aquosa para construção civil.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

Pintura de fachadas.	Interior	Não adequado
	Exterior	Adequado

PROPRIEDADES

- ✓Excelente elasticidade
- ✓Boa retenção de cor
- ✓Boa resistência à intempérie
- ✓Impermeabilidade à água
- ✓Permabilidade ao vapor de água
- ✓Fácil aplicação, em camada espessa
- ✓Aspecto texturado, ideal para ocultar imperfeições do reboco, inclusivamente micro-fissuras estáticas.
- ✓Excelente resistência ao envelhecimento natural, ao aparecimento de fungos e outros agentes biológicos.

SUBSTRATOS

- Reboco de cimento
- Fibrocimento
- Betão
- Madeira

EMBALAGENS DE FORNECIMENTO

Branco e cores de fábrica: 5 e 20 litros.
 Sistema 2000Mix: 0.9, 4 e 18 litros

ESTABILIDADE / VALIDADE

2 anos em embalagens de origem, ao abrigo do frio e calor intensos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
 (relativas à cor 0200 – Branco)

NÚMERO DE COMPONENTES	1 componente
COR	Catálogo, sujeito a restrição de cores, afinável em 2000Mix. Para obter informações sobre cores que possam apresentar menor poder de cobertura, deve contactar o departamento técnico da Fábrica de Tintas 2000, S.A.
ACABAMENTO	Texturado, semi-acetinado
VISCOSIDADE (20°C)	128 ± 3 P (Brookfield, H6, 50 rpm)
MASSA VOLÚMICA (20° C)	1,43±0,05
TEOR DE SÓLIDOS	Ca. 55% em volume
COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV)	Limite da EU para este produto (cat. A/c): 40 g/l (2010) Contém no máximo 40/l. Este valor refere-se ao produto pronto a aplicar, segundo o DL 181/2006 e contempla diluição, catálise e tintagem, sempre que aplicáveis. Quaisquer misturas efectuadas, que não estejam contempladas neste documento e que possam alterar as características do produto, serão da exclusiva responsabilidade do utilizador.
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não inflamável
SECAGEM (20°C, 60% H.R.)	Superficial: 5-6 horas Entre demãos: 12 a 24 horas Dependendo da temperatura, absorção do suporte e das condições ambientais, estes valores podem ser ligeiramente diferentes dos limites aqui apresentados.
RENDIMENTO PRÁTICO	1 - 1,5 m2/litro, variável com a porosidade do suporte e com as condições de aplicação.

Mod. DQ-38 (Rev.4)

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000 S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000 S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as actuais técnicas de aplicação.

Fábrica de Tintas 2000, S.A. Zona Ind. Maia I / Apt. 1053 /4471-909 Maia - Portugal / **Tel. 229 436 800/Fax 229 436 819**
 E-mail: tintas2000@tintas2000.pt/Cont. N.º 501 093 303/Cap. Social € 524.000,00 / Mat. N.º 501093303 C.R.C. Maia

TEXTURFLEX - 155000
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
✓ Superfícies novas:

- Escovar ou varrer de forma a eliminar partículas soltas não aderentes
- Aplicar uma demão de PRIMÁRIO PLIOMIL sem diluir;
- Deixar secar durante 6 horas.

✓ Repintura de superfícies:

- Efectuar uma limpeza cuidadosa com jacto de água sob pressão ou retirar a tinta velha não aderente com uma escova.
- Desinfectar a superfície com SOLUÇÃO ANTI-FUNGOS 6991. Este produto deve actuar durante 24 a 48 horas antes da aplicação das tintas, só desta forma é eficaz a eliminação dos fungos.
- Proceder em seguida como para superfícies novas.

Nota 1: No caso de se verificarem fissuras de grande dimensão ou mesmo de nível estrutural deve proceder-se à sua reparação antes de iniciar o processo de pintura.

Nota 2: A repintura sobre uma tinta velha de membrana elástica deve ser avaliada previamente por um técnico, não devendo ser seguido o esquema de pintura acima recomendado.

MODO DE APLICAÇÃO

- Se a superfície se apresentar muito lisa, aplicar 1ª demão de TEXTURFLEX diluído 20% com água, funcionando esta como esfregaço de aderência.
- Aplicar nova demão de TEXTURFLEX, sem diluição, em camada espessa e movimentos cruzados de forma a preencher completamente a superfície e regularizando o relevo com uma passagem no sentido ascendente.
- Evitar deixar emendas em panos grandes, devendo o trabalho ser planeado cuidadosamente, acautelando, se necessário, a formação de juntas de esquadramento.
- Evitar aplicar com previsão de tempo chuvoso, pois o mau tempo pode comprometer a cura correcta da película.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

A limpeza das ferramentas deve ser efectuada imediatamente após a aplicação, com água.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Esta preparação não está classificada como perigosa para a saúde pela directiva 1999/45/CE.

Reciclar ou eliminar de acordo com a legislação em vigor, de preferência por um colector ou por uma empresa especializada.

Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, nem proceder à sua eliminação no ambiente.

Manter afastado do alcance das crianças.

Para mais informações, recomenda-se a consulta da Ficha de Dados de Segurança do produto.

DADOS PARA APLICAÇÃO

CONDIÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO	Temperatura do suporte: 2 a 3°C acima do ponto de orvalho. Não aplicar em superfícies demasiado quentes, nem em horas de elevada exposição solar.
FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO	Rolo de fachadas, rolo ruço e trincha.
DILUIÇÃO	Água. Esfregaço: 20% Acabamento: Sem diluição.
INTERVALO ENTRE DEMÃOS	12 a 24 horas

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Fábrica de Tintas 2000, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

REVISÃO

SETEMBRO 2009